

## Andmed

### MasterMastic PU paisumispasta 310 ml

Ühekomponentne, lahustivaba paisumispasta, mis põhineb poliüuretaanil. Master Mastic PU paisumispasta on paisuv tihendusmaterjal tihendamiseks. betoonkonstruktsiooni vuugid ja läbiviigud



[Näita toodet](#)



Tootevideo edasistes keeltes





Artikli number:	010030
Artikligrupp:	103 - Quellbandkleber+PU Quellpaste
GTIN:	4251689510403
tollitariifi number:	32141010
pakkimisüksus:	ct
müügikoguse ühik:	1 Kt
kaal ühe:	ct = 0.4 kg
materjal:	Polüuretaankautšuk
värv:	helesinine
tihedus:	ca. 1,17 g/ml
Konsistenz:	maitsev, stabiilne
Tarbimine:	ca. 360 ml/m ehitusliitmik ca. 80 - 100 ml/m läbilaskvus
Seadistamise aeg:	approx. 6 - 7 mm / 24 hrs. at + 20 °C
Mahu suurenemine:	Kui 180%
Shore'i (A) kõvadus:	20 +/-5
Katsesertifikaadid / load:	Tööliigesed: Üldine ehitusameti kontrollsertifikaat P-SAC 02 / 5.1/ 17 -310 (MFPA Leipzig)
	Läbistused: Katsearuanne PB 5.1 / 17-315-1 (MFPA Leipzig)
Pakend:	12 padrunit 310ml / karp
Püsib kinni:	Betoon, teras, kivi, jäik PVC ja palju muud !!! Ei sobi polüpropüleenile !!!
Substraadi seisund:	Kuivadele ja niisketele aluspindadele
Minimaalne säilivusaeg:	min. 9 kuud pärast tootmist
termiline rakendusala:	5 °C bis 45 °C
veekindlus:	4 baari läbiviikude puhul 2 baari ehitusliidete jaoks



ladustamine:	Säilitada kahjustamata ja avamata originaalpakendis kuivas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest.
kõrvaldamine:	Kõrvaldage vastavalt ametlikele eeskirjadele. Hävitage MasterMastic PU paisumis pasta ja tühjad padrunid ohtlike jäätmetena.

## Alus

Kõik mõõtmed ja andmed käesolevas andmelehes kajastavad teostatud laborikatsete tulemusi. Meie poolt laboritingimustes kindlaks määratud väärtustest on võimalik kõrvalekaldumine, mis tuleneb keskkonna- ja töötingimustest, mis ei ole meie kontrolli all. Käesolevas andmelehes esitatud andmed kehtivad ainult meie poolt tarnitud toote kohta. Toote andmed vastavad ainult Saksamaal kehtivatele spetsifikatsioonidele. Võimalikke riigispetsifikseid kõrvalekaldeid ei ole siinkohal arvesse võetud.

## Kasutusiga

Hoonete kasutusiga on kavandatud 50 aastaks ja seega ka paigaldatavate toodete kasutusiga. Seda võivad aga välismõjud lühendada. Meie toodete eeldatav kasutusiga sõltub suuresti paigalduskohast (nt maa-alune paigaldus, niiske keskkond, avamerel jne). Välismõjud, nagu keemiline koormus (happed, agressiivsed keskkonnad, vesilahused, tööstusreovesi, õlid jne) ja ümbritsev/töötemperatuur, avaldavad samuti mõju. Lõpuks ei saa MASTERTECi toodete garanteeritud kasutusaja kohta teha ühtegi üldist avaldust, kuna see sõltub paljudest parameetritest (kasutus, keskkonnamõjud, paigaldusnõuded, ohutusnõuded jne). Ohutu töö tagamiseks soovime toodete pidevat katsetamist osana kliendi poolt vastavalt ohutusnõuetele koostatavast kasutus- ja hooldusjuhendist.

## Õigusakti märkimine

Tehniline teave kajastab meie praeguseid teadmisi MasterMastic PU paisumispasta 310 ml. See on mõeldud ainult kasutajate teavitamiseks. Kuna me ei tea kavandatud rakendusi ja töötlemistingimusi, on kasutaja kohustus hoolikalt kontrollida, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks. Seoses erinevate komponentidega paigalduskohas ja seal kehtivate töötingimustega ei saa MASTERTEC anda mingit garantiid töö tulemuse kohta. Igasugusest õigussuhtest tulenevaid nõudeid saab tunnustada ainult tahtliku kavatsuse või raske hooletuse korral, sõltumata siin esitatud väidetest või suuliselt antud nõuannetest. Sellisel juhul peab kasutaja tõendama, et ta on MASTERTECile kirjalikult esitanud kogu teabe, mis on vajalik paigaldussituatsiooni õigeaegseks hindamiseks. Vastavalt vajalikele tootespetsifikaatidele või edasistele arendustele. Käesoleva teabe esitamisega ei kavatse MASTERTEC rikkuda kolmandate isikute õigusi. Kohaldatakse iga juhtumi puhul viimast andmelehte. Kehtivad meie vastavad müügi- ja tarnetingimused.



## Varasemad andmelehted ei ole enam kehtivad

Prindi kuupäev 22.07.2024 , viimati muudetud 24.03.2022