

Adatlap

PROTECT BK 2 K (betonragasztó)

FC falvastagságok nyomás alatti vízzáró tömítéséhez.



Termék megjelenítése



cikkszám:	040100
cikkcsoport:	308 - Betonkleber (1K + 2K)
GTIN:	4251689515064
vámtarifaszám:	38249993
csomagolóegység:	Can
értékesítési mennyiség egység:	1 Kg
súly per:	Can = 1.2 kg
anyag:	Epoxidharz
szín:	Osztály
Konsistenz:	pasty
	Sűrűség: kb. 1,90 g/cm ³
Fogyasztás:	kb. 1,9 kg/m ² /mm rétegvastagság
Feldolgozási / alkatrész hőmérséklet:	+ 10 °C up to + 30 °C Temperature of element minimum + 3 °C over dew point
Beállítási / feldolgozási idő:	Feldolgozási idő (50 % relatív páratartalom mellett) 20 - 30 perc (30 °C) 40 - 60 perc (20 °C) 90 - 120 perc (10 °C) Keményedés (teljes mechanikai terhelhetőség) (50 % rel. LF mellett) 3 nap (30 °C)
Vizsgálati tanúsítványok/engedélyek:	Nyomásos vízzárósági vizsgálat (MFPA Leipzig) UB 5.1/13-568 Tűzállósági vizsgálat (MFPA Leipzig) EI 240
Víznyomás tömörség:	7 bar (70m vízoszlop)

Konténer:	1 kg-os kompozit doboz
	A komponens 0,5 kg B komponens 0.5 kg
Keverési arány:	1 : 1 (tömeg szerint)
Földalatti:	Beton, vízálló beton Minimális életkor 18 nap
Az aljzat állapota:	Száraz, csúszásmentes, pormentes nem tartalmaz elválasztó anyagokat, mint például zsír, olaj stb.
Stabilitások:	Tengervíz és szennyvíz lúgok Hígított savak Ásványi olajok Kenőanyagok és üzemanyagok Különböző oldószerek További ellenállóképességek kérésre vagy ellenállósági listánk
Ragasztó szakítószilárdság:	
Nyomószilárdság:	kb. 75-80 N/mm ² (100%-os nedvesítés előfeltétele)
Hajlítási szakítószilárdság:	kb. 30 N/mm ² (előfeltétel 100%-os nedvesedés)
Minimális eltarthatósági idő:	legkorábban 12 hónappal a gyártás után
tárolás:	Sértetlen és bontatlan eredeti csomagolásban, száraz, hűvös helyen, közvetlen napfénytől védett helyen tárolja. Fagyra érzékeny.
ártalmatlanítás:	A hatásági előírásoknak megfelelő ártalmatlanítás. Keményített anyagmaradványok: a háztartási és kereskedelmi hulladékok között kell ártalmatlanítani. Kikeményítetlen anyagmaradványok: festékhulladékként kell ártalmatlanítani.

Alap

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi méret és információ az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok eredményeit tükrözi. Az általunk laboratóriumi körülmények között meghatározott értékektől való eltérések az általunk nem befolyásolható környezeti és működési feltételek miatt lehetségesek. A jelen adatlapon szereplő adatok csak az általunk szállított termékre vonatkoznak. A termékadatok csak a németországi specifikációknak felelnek meg. Az esetleges országspecifikus eltéréseket itt nem vesszük figyelembe.

Élettartam

Binaların hizmet ömrü 50 yıl olarak tasarlanmıştır ve dolayısıyla monte edilen ürünler de öyle. Ancak bu süre dış etkilerle kısalabilir. Ürünlerimizin beklenen hizmet ömrü büyük ölçüde kurulum yerine bağlıdır (örn. yeraltı kurulumu, nemli ortam, açık deniz, vb.) Kimyasal yükler (asitler, agresif ortamlar, sulu çözeltiler, endüstriyel atık su, yağlar vb.) ve ortam/çalışma sıcaklıkları gibi dış etkilerin de etkisi vardır. Sonuç olarak, MASTERTEC ürünlerinin garantili hizmet ömrü hakkında genel bir açıklama yapılamaz, çünkü bu birçok parametreye bağlıdır (kullanım, çevresel etkiler, kurulum gereksinimleri, güvenlik düzenlemeleri, vb.) Güvenli çalışmayı sağlamak için, müşteri tarafından güvenlik gerekliliklerine uygun olarak hazırlanacak bir işletme ve bakım kılavuzunun bir parçası olarak ürünlerin sürekli test edilmesini öneririz. Az épületek élettartamát 50 évre tervezték, és így a beépített termékekét is. Ezt azonban külső hatások lerövidíthetik. Termékeink várható élettartama nagymértékben függ a beépítés helyétől (pl. föld alatti beépítés, nedves környezet, tengeri telepítés stb.). Az olyan külső hatások, mint a kémiai terhelés (savak, agresszív közegek, vizes oldatok, ipari szennyvíz, olajok stb.) és a környezeti / üzemi hőmérséklet szintén hatással vannak. Végül soron a MASTERTEC termékek garantált élettartamáról nem lehet általános kijelentést tenni, mivel az számos paramétertől (használat, környezeti hatások, beépítési követelmények, biztonsági előírások stb.) függ. A biztonságos üzemeltetés érdekében javasoljuk a termékek folyamatos tesztelését a megrendelő által a biztonsági előírásoknak megfelelően elkészítendő üzemeltetési és karbantartási kézikönyv részeként.

A jog megjelölése

A műszaki információk a jelenlegi ismereteinket tükrözik PROTECT BK 2 K (betonragasztó). Csak a felhasználók tájékoztatására szolgál. Mivel nem ismerjük a tervezett alkalmazásokat

és feldolgozási feltételeket, a felhasználó felelőssége, hogy gondosan ellenőrizze, hogy a termék alkalmas-e a tervezett célokra. A beépítési helyszínen található különböző összetevők és az ottani munkakörülmények miatt a MASTERTEC semmilyen garanciát nem tud vállalni a munka eredményére. Bármilyen jogviszonyból eredő követelés csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén ismerhető el, függetlenül az itt tett kijelentésektől vagy a szóban adott tanácsoktól. Ebben az esetben a felhasználónak kell bizonyítania, hogy a MASTERTEC-nek írásban minden olyan információt időben átadott, amely a szerelési helyzet helyes megítéléséhez szükséges volt. A szükséges termékleírások vagy további fejlesztések függvényében. A MASTERTEC ezen információk közzétételével nem kívánja harmadik fél jogait megsérteni. Minden esetben a legfrissebb adatlap az irányadó. A vonatkozó értékesítési és szállítási feltételeink érvényesek.

A korábbi adatlapok már nem érvényesek

Nyomtatási dátum 03.07.2024 , utoljára módosítva 05.01.2023