


## Scheda tecnica

### Elemento di fessurazione ABS predeterminato 700-dentato

Tipo Standard (S)



[Mostra il prodotto](#)





numero di articolo:	070376S
gruppo di articoli:	233 - ABS Sollrisselement
GTIN:	4251689505072
numero di tariffa doganale:	73269098
unità di imballaggio:	pc
quantità di vendita unità:	2.5 m
materiale:	St 37, zincato Rivestimento speciale: plastica polimerica rinforzata con tessuto
colore:	Elemento di fessurazione predeterminato: argenteo Rivestimento: nero
Altezza di installazione:	610 - 700 mm
Larghezza della piastra di tenuta:	160 mm
Lunghezza della piastra di tenuta:	2,5 m
Certificato di prova / autorizzazione:	Certificato di collaudo dell'autorità edilizia generale MFPA Lipsia
Zone di scambio idrico idonee:	Ja
Contiene sostanze dell'elenco SVHC o in peso proporzionale $\geq 0,1\%$ :	No
Il prodotto è conforme alla normativa REACH:	Ja
campo di applicazione termico:	- Da 20°C a 90°C
tenuta alla pressione dell'acqua:	AbP fino a 2,0 bar (20 m di colonna d'acqua) Test di applicazione tecnica fino a 6,0 bar
immagazzinamento:	Conservare la confezione originale non danneggiata e non aperta in un luogo asciutto e al riparo dalla luce solare diretta.



smaltimento:

Può essere smaltito presso le discariche domestiche in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.

---

## Base

Tutte le dimensioni e le informazioni contenute in questa scheda tecnica rispecchiano i risultati delle prove di laboratorio effettuate. Sono possibili scostamenti dai valori da noi determinati in condizioni di laboratorio a causa di condizioni ambientali e operative al di fuori del nostro controllo. I dati contenuti in questa scheda tecnica valgono solo per il prodotto da noi consegnato. I dati del prodotto corrispondono solo alle specifiche della Germania. Eventuali differenze tra le specifiche nazionali non sono prese in considerazione.

## Vita utile

La vita utile degli edifici è progettata per 50 anni e quindi anche i prodotti installati. Tuttavia, questa durata può essere ridotta da influenze esterne. La durata prevista dei nostri prodotti dipende in larga misura dal luogo di installazione (ad esempio, installazione sotterranea, ambiente umido, offshore, ecc.) Anche le influenze esterne, come i carichi chimici (acidi, sostanze aggressive, soluzioni acquose, acque reflue industriali, oli, ecc.) e le temperature ambientali/di esercizio, hanno un effetto. In definitiva, non è possibile fare affermazioni generali sulla durata garantita dei prodotti MASTERTEC, poiché questa dipende da molti parametri (utilizzo, influenze ambientali, requisiti di installazione, norme di sicurezza, ecc.) Per garantire un funzionamento sicuro, si consiglia di sottoporre i prodotti a continui test nell'ambito di un manuale d'uso e manutenzione che deve essere redatto dal cliente in conformità ai requisiti di sicurezza.

## Indicazione di legge

Le informazioni tecniche riflettono le nostre attuali conoscenze in materia di Elemento di fessurazione ABS predeterminato 700-dentato. Il presente documento è da intendersi solo come informazione per gli utenti. Poiché non conosciamo le applicazioni e le condizioni di lavorazione previste, è responsabilità dell'utente verificare attentamente che il prodotto sia adatto agli scopi previsti. A causa dei diversi componenti presenti sul luogo di installazione e delle condizioni di lavoro in esso presenti, MASTERTEC non può fornire alcuna garanzia sul risultato del lavoro. I diritti derivanti da qualsiasi rapporto giuridico possono essere riconosciuti solo in caso di dolo o colpa grave, indipendentemente dalle dichiarazioni qui riportate o dai consigli forniti verbalmente. In questo caso l'utente deve dimostrare di aver fornito per iscritto a MASTERTEC tutte le informazioni necessarie per valutare correttamente



la situazione di installazione in tempo utile. Con riserva delle necessarie specifiche del prodotto o di ulteriori sviluppi. Fornendo queste informazioni, MASTERTEC non intende violare i diritti di terzi. In ogni caso si applica la scheda tecnica più recente. Si applicano le nostre condizioni di vendita e di consegna.

## **Le schede tecniche precedenti non sono più valide**

Data di stampa 24.08.2024 , ultima modifica 19.07.2023