

Duomenų lapas

Fugenblech 0,6 x 100 mm cinkuota

Nepadengtas cinkuoto metalo vandens ribotuvas

[Rodyti produktą](#)



straipsnio numeris:	070090
straipsnių grupė:	209 - Kleincoils
GTIN:	4251689513077
muitinės tarifo numeris:	72123000
pakavimo įrenginys:	Ritinėlis
pardavimo kiekio vienetas:	30 lfm
svoris už:	Ritinėlis = 14.4 kg
medžiaga:	Fe
	Cinkuotas Z
spalva:	sidabrinis
Menas:	Splitinė juosta
Kokybė:	S235 - sunkios plokštės DC01 - ploni lakštai
Paviršius:	NA, RA
Tempimo stipris:	270-410 N/mm ²
Pailgėjimas pertrūkio metu:	A80 ≥ 270 %
Plėtros stipris ReL/Rp0,2:	140-280 N / mm ²
pagal:	DIN EN 10346: 2015-10
Saugos aspektas:	Cinkuoto metalo vandens užtvarų sudėtyje nėra jokių pavojingų medžiagų, todėl jų tvarkymas ir apdorojimas yra visiškai neproblemiškas. Mūsų turimomis žiniomis, juose nėra jokių medžiagų, kurios galėtų pakenkti gruntiniam vandeniui arba sukelti perdirbėjo sveikatos sutrikimų ar alergijų.
saugykla:	Cinkuoti metaliniai vandens kamščiai yra nedegūs Laikyti sausoje vietoje nepažeistoje ir neatidarytoje originalioje pakuotėje.

Pagrindas

Visi šiame duomenų lape pateikti matmenys ir informacija atspindi atliktų laboratorinių bandymų rezultatus. Nukrypimai nuo mūsų laboratorinėmis sąlygomis nustatytų verčių galimi dėl aplinkos ir eksploataavimo sąlygų, kurių mes negalime kontroliuoti. Šiame duomenų lape pateikti duomenys taikomi tik mūsų pristatytam gaminiui. Gaminio duomenys atitinka tik Vokietijoje galiojančias specifikacijas. Čia neatsižvelgiama į galimus šalies specifikacijų nuokrypius.

Tarnavimo laikas

Pastatų eksploatacijos trukmė yra 50 metų, todėl ir įrengti gaminiai taip pat turi būti eksploatuojami. Tačiau šį laikotarpį gali sutrumpinti išoriniai veiksniai. Numatomas mūsų gaminių tarnavimo laikas labai priklauso nuo įrengimo vietos (pvz., požeminis įrengimas, drėgna aplinka, atviroje jūroje ir t. t.). Išoriniai veiksniai, tokie kaip cheminė apkrova (rūgštys, agresyvios terpės, vandeniniai tirpalai, pramoninės nuotekos, alyvos ir t. t.) ir aplinkos / darbo temperatūra, taip pat turi įtakos. Galiausiai, negalima pateikti bendro teiginio apie garantuotą MASTERTEC gaminių tarnavimo laiką, nes tai priklauso nuo daugelio parametrų (naudojimo, aplinkos poveikio, montavimo reikalavimų, saugos taisyklių ir t. t.). Siekiant užtikrinti saugų eksploatavimą, rekomenduojame atlikti nuolatinis gaminių bandymus, kurie yra eksploatacijos ir techninės priežiūros vadovo, kurį pagal saugos reikalavimus turi parengti klientas, dalis.

Teisės nurodymas

Techninė informacija atspindi mūsų dabartinės žinias apie Fugenblech 0,6 x 100 mm cinkuota. Jis skirtas tik kaip informacija naudotojams. Kadangi mes nežinome numatomų naudojimo ir apdorojimo sąlygų, naudotojas privalo atidžiai patikrinti, ar gaminyje tinka numatytiems tikslams. Dėl montavimo vietoje esančių skirtingų komponentų ir ten esančių darbo sąlygų MASTERTEC negali suteikti jokios garantijos dėl darbo rezultato. Iš bet kokių teisinių santykių kylančios pretenzijos gali būti pripažįstamos tik tyčios ar didelio neatsargumo atveju, nepriklausomai nuo čia pateiktų teiginių ar žodžiu duotų patarimų. Tokiu atveju naudotojas turi įrodyti, kad jis laiku raštu pateikė MASTERTEC visą informaciją, reikalingą teisingai įvertinti montavimo situaciją. Atsižvelgiant į būtinas gaminio specifikacijas arba tolesnę plėtrą. Pateikdama šią informaciją MASTERTEC neketina pažeisti trečiųjų šalių teisių.



Kiekvienu atveju taikomas naujausias duomenų lapas. Taikomos atitinkamos mūsų pardavimo ir pristatymo sąlygos.

Ankstesni duomenų lapai nebegalioja

Spausdinimo data 17.07.2024 , paskutinį kartą keista 24.03.2022