

Datu lapa

RONDO sienas apkakle Ro 400 tipa standarts

Blīvējums caurulēm ar ārējo diametru no 395 līdz 410 mm,
piemēram, KG caurulēm DN400.



[Rādīt produktu](#)



raksta numurs:	090936
rakstu grupa:	400 - Rondo Typ Standard
GTIN:	4251689517211
muitas tarifa numurs:	40169300
iepakošanas vienība:	dators
pārdošanas daudzums vienība:	1 Stk
svars uz:	dators = 1.3 kg
materiāls:	TPE - maisījums
krāsa:	zaļš
Saspiešanas diapazons:	lekšējais diametrs no 395 līdz 410 mm, piemēram, KG caurules DN400
Blīvums:	apmēram 1,17 kg/dm ³
Cietība:	ca. 55 ± 5 Shore A
Izturība pret plīsumiem:	apmēram 6,5 N/mm ²
Pagarinājums pārraušanas brīdī:	apmēram 380%
Termiskās pielietošanas diapazons:	approx. -30° C bis +70° C
Testa sertifikāts / atļaujas:	Testa ziņojums MFPA Leipciga Nr.: PB 5.1 / 13-164 Atbilstība pret sārmiem MPA Braunšveiga (1200/642/15b) - Pan no 2016. gada 26. janvāra Radona necaurlaidība Dr. Joahims Kemsks 2016090901d no 2016. gada 19. septembra

Stabilitāte:

Piemēram.

Atšķaidītas skābes (zaļas/melnas)

Atšķaidīti sārmī (zaļi/melni)

Eļļa un bitumens (zaļš)

Metāna gāze (zaļa)

Ozons (zaļš)

Citas pretestības pēc pieprasījuma

Satur vielas, kas iekļautas

SVHC sarakstā, vai to

proporcionālais svars $\geq 0,1$ %.:

Nē

Izstrādājums atbilst

REACH:

Ja

ūdensnecaurlaidība:

glabāšana:

izmešana:

10 bāri (100 m ūdens kolonnā)

Uzglabāt sausā vietā, prom no tiešiem saules stariem.

Var apglabāt sadzīves atkritumu apglabāšanas vietās saskaņā ar vietējiem atkritumu apglabāšanas noteikumiem.

Pamats

Visi šajā datu lapā norādītie izmēri un informācija atspoguļo veikto laboratorijas testu rezultātus. Novirzes no laboratorijas apstākļos noteiktajām vērtībām ir iespējamās no mums neatkarīgu vides un ekspluatācijas apstākļu dēļ. Šajā datu lapā sniegtie dati attiecas tikai uz mūsu piegādāto produktu. Produkta dati atbilst tikai Vācijā noteiktajām specifikācijām. Šeit nav ņemtas vērā iespējamās valstu specifikāciju novirzes.

Kalpošanas laiks

Ēku kalpošanas laiks ir paredzēts 50 gadiem, līdz ar to arī uzstādītie izstrādājumi. Tomēr to var saīsināt ārējās ietekmes. Mūsu izstrādājumu paredzamais kalpošanas laiks ir ļoti atkarīgs no uzstādīšanas vietas (piemēram, zem zemes, mitrā vidē, atklātā jūrā u. c.). Ietekme ir arī tādām ārējām ietekmēm kā ķīmiskā slodze (skābes, agresīvi mediji, ūdens šķīdumi, rūpnieciskie notekūdeņi, eļļas u. c.) un apkārtējās vides/darbības temperatūra. Galu galā nevar sniegt vispārīgus apgalvojumus par MASTERTEC izstrādājumu garantēto kalpošanas laiku, jo tas ir atkarīgs no daudziem parametriem (lietošanas, vides ietekmes, uzstādīšanas prasībām, drošības noteikumiem u. c.). Lai nodrošinātu drošu ekspluatāciju, mēs iesakām veikt nepārtrauktu izstrādājumu testēšanu, kas ir daļa no ekspluatācijas un tehniskās apkopes rokasgrāmatas, kuru klients sagatavo saskaņā ar drošības prasībām.

Norāde par tiesību aktiem

Tehniskā informācija atspoguļo mūsu pašreizējās zināšanas par RONDO sienas apkakle Ro 400 tipa standartu. Tā ir paredzēta tikai kā informācija lietotājiem. Tā kā mēs nezinām paredzētos pielietojumus un apstrādes nosacījumus, lietotāja pienākums ir rūpīgi pārbaudīt, vai produkts ir piemērots paredzētajiem mērķiem. Tā kā uzstādīšanas vietā ir dažādi komponenti un darba apstākļi, MASTERTEC nevar sniegt nekādas garantijas par darba rezultātu. Prasības, kas izriet no jebkādām tiesiskajām attiecībām, var tikt atzītas tikai tīša nodoma vai rupjas nolaidības gadījumā, neatkarīgi no šeit sniegtajiem apgalvojumiem vai mutiski sniegtajiem padomiem. Šādā gadījumā lietotājam ir jāpierāda, ka viņš ir savlaicīgi rakstiski sniedzis MASTERTEC visu nepieciešamo informāciju, lai pareizi novērtētu uzstādīšanas situāciju. Atkarībā no nepieciešamajām produkta specifikācijām vai turpmākām izmaiņām. Sniedzot šo informāciju, MASTERTEC neplāno pārkāpt trešo personu tiesības. Katrā gadījumā ir piemērojama jaunākā datu lapa. Tiek piemēroti mūsu attiecīgie pārdošanas



MASTERTEC

SPECIAL ARTICLES FOR REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTION

un piegādes noteikumi un nosacījumi.

Iepriekšējās datu lapas vairs nav derīgas

Drukāt datumu 17.07.2024 , pēdējo reizi mainīts 24.03.2022

Seite 5 von 5

HYDROPHILIC WATERSTOP · JOINT SHEET METAL · INJECTION HOSES | CONSTRUCTION CHEMISTRY · SERVICE DUCTS · LIGHTNING PROTECTION · FORMWORK ACCESSORIES

MASTERTEC GmbH & Co. KG
Gewerbegebiet Unterhaid
Im Maintal 13
D-96173 Oberhaid
Ust.-Id.Nr.: DE 812533130

Tel.: +49 (0) 9503 5047-0
Mail: info@mastertec.eu
www.mastertec.eu
EORI-Nr.: DE 4774124

Kommanditgesellschaft:
HRA 9888, Sitz Oberhaid
Komplementär: BBV Bau-
Vertriebs-Verwaltungs GmbH,
HRB 3636 Sitz Oberhaid
Amtsgericht Bamberg

Managing directors:
Rainer Kropfelder
Dipl.-Kffr. Gabriele Kropfelder
Felix Kropfelder, B. Eng.
Jakob Kropfelder, B. Sc.

Bank details:
Sparkasse Bamberg
IBAN: DE24 7705 0000 0810 3458 84
BIC: BYLADEM1 SKB