

Datablad

MASTERSTOP Bentonitt svelletape 15x10 mm

Abm: 15x10 mm - schwarz

[Vis produkt](#)



Produktvideo på flere språk





artikkelnummer:	010016
artikkelgruppe:	110 - Masterstop 20x15; 20x10; 15x10 mm
GTIN:	4251689510045
tolltariffnummer:	40027000
pakkeenhet:	vogn
salgsmengde enhet:	90 m
vekt per:	vogn = 20.7 kg
materiale:	Natriumbentonitt med gummiinnhold
farge:	svart
tetthet:	1,52 g/cm ³ (DIN EN ISO 1183-1)
Overflate:	Smooth
Konsistens:	plast
Hevelseskapasitet:	Opp til 340 % i normalt vann (PH 7) Opp til 160 % i væsker som opptil 160 % i væsker som angriper betongen sterkt opptil 150 % i alkaliske væsker opp til 150 % i alkaliske væsker
Inneholder stoffer på SVHC-listen eller forholdsmessig vekt ≥0,1 %:	Nei
Produktet er i samsvar med REACH:	Ja
Stabilitet:	For eksempel Lime generelt Urea Flytende gjødsel og slam Biogass Biogass Radon Avisingssalt Stoffer fra gjæring Stoffer fra kompostering Stoffer fra kompostering Avløpsvann fra renseanlegg Avløpsvann i kloakkrenseanlegg Ytterligere resistens på forespørsel



MASTERTEC

SPECIAL ARTICLES FOR REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTION

Emballasje:	Dimensjon 15 x 10 mm . Kartong 90 m 10 ruller à 9 m 36 esker per pall 36 esker per pall
termisk bruksområde:	ca. -30 °C til 90 °C
lagring:	Oppbevares i ubeskadiget og uåpnet originalemballasje på et tørt sted, beskyttet mot direkte sollys
avhending:	Kan deponeres på deponier eller forbrenningsanlegg i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering

Grunnlag

Alle mål og all informasjon i dette databladet gjenspeiler resultatene av laboratorietester som er utført. Avvik fra verdiene som vi har fastsatt under laboratorieforhold, er mulig på grunn av miljø- og driftsforhold utenfor vår kontroll. Opplysningene i dette databladet gjelder kun for produktet som er levert av oss. Produktdataene tilsvarer kun spesifikasjonene i Tyskland. Det er ikke tatt hensyn til eventuelle landspesifikke avvik.

Levetid

Levetiden til bygninger er beregnet til 50 år, og dermed også produktene som installeres. Dette kan imidlertid forkortes av ytre påvirkninger. Den forventede levetiden til produktene våre avhenger i stor grad av installasjonsstedet (f.eks. underjordisk installasjon, fuktig miljø, offshore osv.). Ytre påvirkninger som kjemiske belastninger (syrer, aggressive medier, vandige løsninger, industrielt avløpsvann, oljer osv.) og omgivelses-/driftstemperaturer har også en effekt. Til syvende og sist kan det ikke sies noe generelt om den garanterte levetiden til MASTERTEC-produkter, da dette avhenger av mange parametere (bruk, miljøpåvirkninger, installasjonskrav, sikkerhetsforskrifter osv.) For å sikre trygg drift anbefaler vi kontinuerlig testing av produktene som en del av en drifts- og vedlikeholdsmanual som skal utarbeides av kunden i samsvar med sikkerhetskravene.

Angivelse av lov

Den tekniske informasjonen gjenspeiler vår nåværende kunnskap om MASTERSTOP Bentonitt svelletape 15x10 mm. Den er kun ment som informasjon til brukerne. Ettersom vi ikke kjenner de tiltenkte bruksområdene og behandlingsforholdene, er det brukerens ansvar å nøye kontrollere at produktet er egnet for de tiltenkte formålene. På grunn av de ulike komponentene på installasjonsstedet og arbeidsforholdene der, kan MASTERTEC ikke gi noen som helst garanti for resultatet av arbeidet. Krav som følge av rettslige forhold kan bare anerkjennes i tilfelle forsett eller grov uaktsomhet, uavhengig av de uttalelser som er gjort her eller råd som er gitt muntlig. I dette tilfellet må brukeren bevise at han har gitt MASTERTEC all informasjon som er nødvendig for å kunne vurdere installasjonssituasjonen korrekt, skriftlig og i god tid. Med forbehold om nødvendige produktspesifikasjoner eller videreutvikling. Ved å gi denne informasjonen har MASTERTEC ikke til hensikt å krenke tredjeparts rettigheter. Det siste databladet gjelder i hvert enkelt tilfelle. Våre tilsvarende



salgs- og leveringsbetingelser gjelder.

De tidligere databladene er ikke lenger gyldige

Skriv ut dato 24.08.2024 , sist endret 19.03.2024