


## Ficha de dados

### Elemento de fissuração pré-determinado ABS 700-dentado

Tipo Padrão (S)



[Mostrar produto](#)





número do artigo:	070376S
grupo de artigos:	233 - ABS Sollrisselement
GTIN:	4251689505072
número da pauta aduaneira:	73269098
unidade de embalagem:	pc
unidade de quantidade de vendas:	2.5 m
material:	St 37, galvanizado Revestimento especial: plástico polimérico reforçado com tecido
cor:	Elemento de fissuração pré-determinado: prateado Revestimento: preto
Altura de instalação:	610 - 700 mm
Largura da placa de vedação:	160 mm
Comprimento da placa de vedação:	2,5 m
Certificado de ensaio / autorização:	Certificado de ensaio da autoridade geral da construção MFPA Leipzig
Zonas de permuta de água adequadas:	Ja
Contém substâncias da lista SVHC ou peso proporcional $\geq 0,1\%$ :	Não
O produto está em conformidade com o REACH:	Ja
âmbito de aplicação térmica:	- 20°C a 90°C
estanquidade à pressão da água:	AbP até 2,0 bar (20 m de coluna de água) Teste de aplicação técnica até 6,0 bar



armazenamento:	Conservar na embalagem original intacta e fechada, num local seco e ao abrigo da luz solar direta
eliminação:	Pode ser eliminado em locais de eliminação de resíduos domésticos em conformidade com os regulamentos locais de eliminação de resíduos

## Base

Todas as dimensões e informações contidas nesta folha de dados reflectem os resultados dos testes laboratoriais que foram efectuados. Os desvios dos valores por nós determinados em condições laboratoriais são possíveis devido a condições ambientais e operacionais fora do nosso controlo. Os dados desta ficha de dados aplicam-se apenas ao produto por nós fornecido. Os dados do produto correspondem apenas às especificações na Alemanha. Os possíveis desvios específicos de cada país não são tidos em conta aqui.

## Vida útil

A vida útil dos edifícios é projectada para 50 anos e, por conseguinte, também a dos produtos que são instalados. No entanto, este período pode ser encurtado por influências externas. A vida útil esperada dos nossos produtos depende muito do local de instalação (por exemplo, instalação subterrânea, ambiente húmido, offshore, etc.). As influências externas, tais como cargas químicas (ácidos, meios agressivos, soluções aquosas, águas residuais industriais, óleos, etc.) e temperaturas ambiente / de funcionamento também têm um efeito. Em última análise, não é possível fazer uma declaração geral sobre a vida útil garantida dos produtos MASTERTEC, uma vez que esta depende de muitos parâmetros (utilização, influências ambientais, requisitos de instalação, regulamentos de segurança, etc.). Para garantir um funcionamento seguro, recomendamos a realização de testes contínuos aos produtos, no âmbito de um manual de utilização e manutenção a elaborar pelo cliente de acordo com os requisitos de segurança.

## Indicação da lei

As informações técnicas reflectem os nossos conhecimentos actuais sobre Elemento de fissuração pré-determinado ABS 700-dentado. Destina-se apenas a informar os utilizadores. Uma vez que não conhecemos as aplicações e condições de processamento previstas, é da responsabilidade do utilizador verificar cuidadosamente se o produto é adequado para os fins pretendidos. Devido aos diferentes componentes no local de instalação e às condições de trabalho aí existentes, a MASTERTEC não pode dar qualquer garantia quanto ao resultado do trabalho. As reclamações decorrentes de qualquer relação jurídica só podem ser reconhecidas em caso de dolo ou negligência grave, independentemente das declarações aqui efectuadas ou dos conselhos dados verbalmente. Neste caso, o utilizador deve provar



que forneceu à MASTERTEC, por escrito, todas as informações necessárias para avaliar corretamente a situação da instalação em tempo útil. Sob reserva das especificações necessárias do produto ou de desenvolvimentos posteriores. Ao fornecer estas informações, a MASTERTEC não pretende infringir os direitos de terceiros. Em cada caso, aplica-se a folha de dados mais recente. Aplicam-se as nossas condições de venda e de fornecimento.

## As fichas de dados anteriores já não são válidas

Data de impressão 24.08.2024 , última modificação 19.07.2023