

## Ficha de dados

### Fita para juntas de dilatação exteriores DA 32

Fita para juntas de dilatação em PVC para o exterior, de acordo com a norma da fábrica de PVC

[Mostrar produto](#)





número do artigo:	080700
grupo de artigos:	211 - PVC Fugenband und Dichtungsrohr
GTIN:	4251689513589
número da pauta aduaneira:	39162000
unidade de embalagem:	Rolo
unidade de quantidade de vendas:	25 m
peso por:	Rolo = 68 kg
material:	PVC-P NB (não compatível com betume)
cor:	preto
Comprimento do rolo:	25 m
Largura da fita de junção (a):	320 mm
Largura da parte de expansão (b):	105 mm
Parte de expansão espessa (c):	4 mm
Altura da âncora de travamento (f):	25 mm
Número de fixações de bloqueio:	6 peças
Dureza Shore A:	72 ± 5°, de acordo com a norma DIN 53505
Alongamento na rutura:	Pelo menos ≥ 275%, de acordo com a norma DIN EN ISO 527-2
Resistência ao rasgamento:	No mínimo ≥ 10 N/mm <sup>2</sup> , de acordo com a norma DIN EN ISO 527-2
Contém substâncias da lista SVHC ou peso proporcional ≥0,1%:	Não



O produto está em  
conformidade com o  
REACH:

Ja

armazenamento:

Conservar na embalagem original intacta e fechada, num local seco e ao abrigo da luz solar direta

eliminação:

Pode ser eliminado em locais de eliminação de resíduos domésticos em conformidade com os regulamentos locais de eliminação de resíduos

## Base

Todas as dimensões e informações contidas nesta folha de dados reflectem os resultados dos testes laboratoriais que foram efectuados. Os desvios dos valores por nós determinados em condições laboratoriais são possíveis devido a condições ambientais e operacionais fora do nosso controlo. Os dados desta ficha de dados aplicam-se apenas ao produto por nós fornecido. Os dados do produto correspondem apenas às especificações na Alemanha. Os possíveis desvios específicos de cada país não são tidos em conta aqui.

## Vida útil

A vida útil dos edifícios é projectada para 50 anos e, por conseguinte, também a dos produtos que são instalados. No entanto, este período pode ser encurtado por influências externas. A vida útil esperada dos nossos produtos depende muito do local de instalação (por exemplo, instalação subterrânea, ambiente húmido, offshore, etc.). As influências externas, tais como cargas químicas (ácidos, meios agressivos, soluções aquosas, águas residuais industriais, óleos, etc.) e temperaturas ambiente / de funcionamento também têm um efeito. Em última análise, não é possível fazer uma declaração geral sobre a vida útil garantida dos produtos MASTERTEC, uma vez que esta depende de muitos parâmetros (utilização, influências ambientais, requisitos de instalação, regulamentos de segurança, etc.). Para garantir um funcionamento seguro, recomendamos a realização de testes contínuos aos produtos, no âmbito de um manual de utilização e manutenção a elaborar pelo cliente de acordo com os requisitos de segurança.

## Indicação da lei

As informações técnicas reflectem os nossos conhecimentos actuais sobre Fita para juntas de dilatação exteriores DA 32. Destina-se apenas a informar os utilizadores. Uma vez que não conhecemos as aplicações e condições de processamento previstas, é da responsabilidade do utilizador verificar cuidadosamente se o produto é adequado para os fins pretendidos. Devido aos diferentes componentes no local de instalação e às condições de trabalho aí existentes, a MASTERTEC não pode dar qualquer garantia quanto ao resultado do trabalho. As reclamações decorrentes de qualquer relação jurídica só podem ser reconhecidas em caso de dolo ou negligência grave, independentemente das declarações aqui efectuadas ou dos conselhos dados verbalmente. Neste caso, o utilizador deve provar



que forneceu à MASTERTEC, por escrito, todas as informações necessárias para avaliar corretamente a situação da instalação em tempo útil. Sob reserva das especificações necessárias do produto ou de desenvolvimentos posteriores. Ao fornecer estas informações, a MASTERTEC não pretende infringir os direitos de terceiros. Em cada caso, aplica-se a folha de dados mais recente. Aplicam-se as nossas condições de venda e de fornecimento.

## As fichas de dados anteriores já não são válidas

Data de impressão 22.07.2024 , última modificação 24.03.2022