

## Podatkovni list

### Trak za zunanje gradbene spoje AA 32

Zunanji PVC trak za gradbene spoje v skladu s tovarniškim standardom PVC

[Prikaži izdelek](#)





številka izdelka:	080550
skupina člankov:	211 - PVC Fugenband und Dichtungsrohr
GTIN:	4251689513466
številka carinske tarife:	39162000
pakirna enota:	Roll
prodajna količina enota:	25 m
teža na:	Roll = 67 kg
material:	PVC-P NB (ni združljiv z bitumnom)
barva:	črna
Dolžina zvitka:	25 m
Širina spojnega traku (a):	320 mm
Širina razširitvenega dela (b):	105 mm
Debelina razširitve del (c):	4 mm
Višina blokirnega sidra (f):	20 mm
Število zaklepnih sider (N):	6 kosov
Trdota po Shoreovi lestvici A:	72 ± 5°, v skladu z DIN 53505
Podaljšek pri pretrgu:	min. ≥ 275 %, v skladu z DIN EN ISO 527-2
Odpornost na trganje:	min. ≥ 10 N/mm <sup>2</sup> , v skladu s standardom DIN EN ISO 527-2
Vsebuje snovi s seznama SVHC ali sorazmerno maso ≥0,1 %:	Ne
Izdelek je skladien z uredbo REACH:	Da
shranjevanje:	Shranjujte v nepoškodovani in neodprti originalni embalaži na suhem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe.
odstranjevanje:	Lahko se odstrani na odlagališčih gospodinjskih odpadkov v skladu z lokalnimi predpisi o odstranjevanju odpadkov.

## Osnova

Vse dimenzije in informacije v tem podatkovnem listu se nanašajo na rezultate opravljenih laboratorijskih testov. Odstopanja od vrednosti, ki smo jih določili v laboratorijskih pogojih, so mogoča zaradi okoljskih in obratovalnih pogojev, na katere nimamo vpliva. Podatki v tem podatkovnem listu veljajo samo za izdelek, ki smo ga dobavili. Podatki o izdelku ustrezajo samo specifikacijam v Nemčiji. Morebitna odstopanja od specifikacij v posameznih državah tukaj niso upoštevana.

## Življenjska doba

Življenjska doba stavb je predvidena za 50 let, zato tudi vgrajeni izdelki. Vendar jo lahko skrajšajo zunanji vplivi. Pričakovana življenjska doba naših izdelkov je zelo odvisna od mesta vgradnje (npr. podzemna vgradnja, vlažno okolje, morje itd.). Vpliv imajo tudi zunanji vplivi, kot so kemične obremenitve (kisline, agresivni mediji, vodne raztopine, industrijske odpadne vode, olja itd.) in temperature okolja/delovne temperature. Na koncu ni mogoče podati splošne izjave o zagotavljeni življenjski dobi izdelkov MASTERTEC, saj je ta odvisna od številnih parametrov (uporaba, vplivi okolja, zahteve za namestitve, varnostni predpisi itd.) Za zagotovitev varnega delovanja priporočamo stalno testiranje izdelkov kot del priročnika za obratovanje in vzdrževanje, ki ga pripravi stranka v skladu z varnostnimi zahtevami.

## Navedba prava

Tehnične informacije odražajo naše trenutno znanje o Trak za zunanje gradbene spoje AA 32. Namenjen je le kot informacija za uporabnike. Ker ne poznamo predvidenih načinov uporabe in pogojev obdelave, mora uporabnik skrbno preveriti, ali je izdelek primeren za predvidene namene. Zaradi različnih sestavnih delov na mestu vgradnje in tamkajšnjih delovnih pogojev družba MASTERTEC ne more dati nikakršnega jamstva za rezultat dela. Zahtevki, ki izhajajo iz kakršnega koli pravnega razmerja, se lahko priznajo le v primeru namernega dejanja ali hude malomarnosti, ne glede na tukaj navedene izjave ali ustne nasvete. V tem primeru mora uporabnik dokazati, da je podjetju MASTERTEC pisno posredoval vse informacije, ki so potrebne za pravilno in pravočasno oceno stanja vgradnje. V skladu s potrebnimi specifikacijami izdelka ali nadaljnjim razvojem. Z zagotavljanjem teh informacij družba MASTERTEC ne namerava kršiti pravic tretjih oseb. V vsakem primeru velja najnovejši podatkovni list. Veljajo naši ustrezni prodajni in dobavni pogoji.



## Prejšnji podatkovni listi niso več veljavni

Natisni datum 27.09.2024 , zadnjič spremenjeno 24.03.2022