

Технічний паспорт

Protect BK 2 K (клей для бетону)

Для герметичного водонепроникного ущільнення під тиском товстих стінок FC.

Безпосередньо до продукту





Номер товару:	040100
Група статей:	308 - Betonkleber (1K + 2K)
GTIN:	4251689515064
Номер митного тарифу:	38249993
Пакувальна одиниця:	Можеш
Одиниця виміру продажів:	1 Kg
Вага за:	Можеш = 1.2 кг
Матеріал:	Епоксидна смола
Колір:	Клас.
Послідовність:	пастоподібний
	Щільність: приблизно 1,90 г/см ³ .
Споживання:	приблизно 1,9 кг/м ² /мм товщини шару
Температура обробки / компонента:	+ 10 °C up to + 30 °C Temperature of element minimum + 3 °C over dew point
Час встановлення / обробки:	Час роботи (при відносній вологості повітря 50 %) 20 - 30 хвилин (30 °C) 40 - 60 хвилин (20 °C) 90 - 120 хвилин (10 °C) Затвердіння (повне механічне навантаження) (при 50 % відносній вологості) 3 дні (30 °C)
Сертифікати випробувань / дозволи:	Випробування на герметичність під тиском води (MFPA Лейпциг) UB 5.1/13-568 Випробування на вогнестійкість (MFPA Лейпциг) EI 240

Герметичність під тиском води:	7 бар (70 м водяного стовпа)
Контейнер:	Композитна банка 1 кг Компонент А 0,5 кг Компонент В 0,5 кг
Співвідношення змішування:	1 : 1 (за вагою)
Під землею:	Бетон, водонепроникний бетон Мінімальний вік 18 днів
Стан субстрату:	сухі, неслизькі, без пилу без розділяючих речовин, таких як мастило, олія тощо.
Стабільність:	Морська вода та стічні води луги розбавлені кислоти мінеральні масла мастильні матеріали та паливо різні розчинники Інші опори за запитом або через наш список стійкості
Міцність клею на розрив:	
Міцність на стиск:	прибл. 75 - 80 Н/мм ² (передумова - 100% змочування)
Міцність на розрив при вигині:	прибл. 30 Н/мм ² (передумова - 100% змочування)
Мінімальний термін зберігання:	найкраще до 12 місяців після виробництва
Зберігання:	Зберігати в непошкодженій та невідкритій оригінальній упаковці в сухому, прохолодному місці, подалі від прямих сонячних променів. Чутливий до морозу.



Утилізація відходів:

Утилізація відповідно до офіційних норм. Затверділі залишки матеріалу: утилізувати разом із побутовими та комерційними відходами. Незатверділі залишки матеріалу: утилізувати як відходи фарби.

Основи:

Всі розміри і технічні характеристики в цьому технічному паспорті відповідають результатам проведених лабораторних випробувань. Відхилення від значень, визначених нами в лабораторних умовах, можливі через незалежні від нас умови навколишнього середовища та експлуатації. Дані, наведені в цьому паспорті, дійсні тільки для продукту, що поставляється нами. Можливі відхилення, характерні для конкретної країни, тут не враховуються.

Термін служби

Термін служби будівель розрахований на 50 років, а отже, і виробів, які в них встановлюються. Однак цей термін може скоротитися під впливом зовнішніх факторів. Очікуваний термін служби наших виробів дуже сильно залежить від місця встановлення (наприклад, підземне встановлення, вологе середовище, офшор і т.д.). Зовнішні впливи, такі як хімічні навантаження (кислоти, агресивні середовища, водні розчини, промислові стічні води, масла і т.д.) і температура навколишнього середовища / робоча температура також мають вплив. Зрештою, неможливо зробити загальне твердження про гарантований термін служби виробів MASTERTEC, оскільки це залежить від багатьох параметрів (використання, впливу навколишнього середовища, вимог до монтажу, правил техніки безпеки і т.д.). Для забезпечення безпечної експлуатації ми рекомендуємо проводити постійні випробування виробів в рамках інструкції з експлуатації та технічного обслуговування, яка повинна бути підготовлена замовником відповідно до вимог безпеки.

Юридична інформація:

Технічна інформація описує поточний стан наших знань про Protect BK 2 K (клей для бетону). Вона призначена лише для інформування потенційних користувачів. Оскільки ми не знаємо передбачуваного застосування та умов обробки, користувач несе відповідальність за ретельну перевірку продукту на придатність для передбачуваних цілей. У зв'язку з різними компонентами на місці використання та умовами праці, що переважають там, MASTERTEC не може взяти на себе жодних гарантій щодо результату роботи. Відповідальність, незалежно від правових відносин, незалежно від зроблених тут заяв або усних порад, може розглядатися тільки в разі наміру або



грубої недбалості. Користувач повинен довести, що він своєчасно надав компанії MASTERTEC у письмовій формі всю інформацію, необхідну для професійної оцінки ситуації при монтажі. Необхідні технічні характеристики продукту або подальші розробки залишаються за нами. Компанія MASTERTEC не має наміру порушувати права третіх осіб цією інформацією. Застосовується найновіший технічний паспорт. Застосовуються наші відповідні умови продажу та доставки.

Попередні технічні паспорти більше не дійсні.

Дата друку: 27.09.2024 Стояти! 05.01.2023