

Технічний паспорт

ActiveRing максі-ущільнення високого тиску

Зовнішнє ущільнення для труб діаметром від 38 до 42 мм, наприклад, з фіброцементними стінками

[Безпосередньо до продукту](#)



Відео про продукт іншими мовами





Номер товару:	047250
Група статей:	620 - Active Ring
GTIN:	4251689538513
Номер митного тарифу:	39269097
Пакувальна одиниця:	Здобич.
Одиниця виміру продажів:	250 Stk
Вага за:	Здобич. = 2.5 кг
Матеріал:	TPE - Термопластичний еластомер
Колір:	червоний
Щільність:	1,25 g/cm ³ DIN 53420
Поверхня:	гладкий
Збільшення обсягу:	до 100 %, у звичайній воді (pH 7)
Твердість:	40-50 Шор А DIN 53505-A
Подовження:	до 300 % DIN 53571
Сертифікат випробувань / дозволи:	Звіт про випробування MFPA Лейпциг Номер: PB P 5.1/16-501-1
	Випробування JGS MPA Брауншвейг (1200/442/15d) - Сковорода від 28.10.2015
Стабільність:	наприклад, розбавлені кислоти та луги, морська вода, газ метан, радон, рідкий гній та гнойова рідина, бродильна бражка та біогаз, лужність бетону, мінеральні масла, паливо (бензин, дизельне паливо, парафін)
Пакування:	250 штук/мішок
Діапазон термічного застосування:	приблизно від -30° C до 60° C
Герметичність під тиском води:	до макс. 8 бар (80 м водяного стовпа)



Зберігання:	Зберігати в непошкодженій та невідкритій оригінальній упаковці в сухому місці, подалі від прямих сонячних променів
Утилізація відходів:	Можна утилізувати на полігонах або сміттєспалювальних заводах відповідно до місцевих правил утилізації відходів
Розміри:	Поперечний переріз 10 x 5 мм Діаметр 33 мм

Основи:

Всі розміри і технічні характеристики в цьому технічному паспорті відповідають результатам проведених лабораторних випробувань. Відхилення від значень, визначених нами в лабораторних умовах, можливі через незалежні від нас умови навколишнього середовища та експлуатації. Дані, наведені в цьому паспорті, дійсні тільки для продукту, що поставляється нами. Можливі відхилення, характерні для конкретної країни, тут не враховуються.

Термін служби

Термін служби будівель розрахований на 50 років, а отже, і виробів, які в них встановлюються. Однак цей термін може скоротитися під впливом зовнішніх факторів. Очікуваний термін служби наших виробів дуже сильно залежить від місця встановлення (наприклад, підземне встановлення, вологе середовище, офшор і т.д.). Зовнішні впливи, такі як хімічні навантаження (кислоти, агресивні середовища, водні розчини, промислові стічні води, масла і т.д.) і температура навколишнього середовища / робоча температура також мають вплив. Зрештою, неможливо зробити загальне твердження про гарантований термін служби виробів MASTERTEC, оскільки це залежить від багатьох параметрів (використання, впливу навколишнього середовища, вимог до монтажу, правил техніки безпеки і т.д.). Для забезпечення безпечної експлуатації ми рекомендуємо проводити постійні випробування виробів в рамках інструкції з експлуатації та технічного обслуговування, яка повинна бути підготовлена замовником відповідно до вимог безпеки.

Юридична інформація:

Технічна інформація описує поточний стан наших знань про ActiveRing максимізації високого тиску. Вона призначена лише для інформування потенційних користувачів. Оскільки ми не знаємо передбачуваного застосування та умов обробки, користувач несе відповідальність за ретельну перевірку продукту на придатність для передбачуваних цілей. У зв'язку з різними компонентами на місці використання та умовами праці, що переважають там, MASTERTEC не може взяти на себе жодних гарантій щодо результату роботи. Відповідальність, незалежно від правових відносин, незалежно від зроблених тут заяв або усних порад, може розглядатися тільки в разі



наміру або грубої недбалості. Користувач повинен довести, що він своєчасно надав компанії MASTERTEC у письмовій формі всю інформацію, необхідну для професійної оцінки ситуації при монтажі. Необхідні технічні характеристики продукту або подальші розробки залишаються за нами. Компанія MASTERTEC не має наміру порушувати права третіх осіб цією інформацією. Застосовується найновіший технічний паспорт. Застосовуються наші відповідні умови продажу та доставки.

Попередні технічні паспорти більше не дійсні.

Дата друку: 27.09.2024 Стояти! 24.03.2022